

KLINKER-RIEMCHEN
KOLLEKTION EXKLUSIV #4

KLINKER-RIEMCHEN NACH EN 14411 A1b

Produktbeschreibung

Artikel	R1312, R1328, R1363, R1378, R1383, R1387, R1388, R1389, R1393, R1398, R1488																																		
Verfügbare Formate	NF 240 x 10 x 71 mm DF 240 x 10 x 52 mm LDF 290 x 10 x 52 mm LF40 468 x 10 x 40 mm LF52 468 x 10 x 52 mm																																		
Technische Daten	<table><tr><td>Wasseraufnahme</td><td>EN ISO 10545-3</td><td>< 1,5 %</td></tr><tr><td>Biegezugfestigkeit</td><td>EN ISO 10545-4</td><td>≥ 32 N/mm²</td></tr><tr><td>Bruchlast</td><td>EN ISO 10545-4</td><td>> 1.666 N</td></tr><tr><td>Widerstand gegen Verschleiss</td><td>EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)</td><td>PEI 4</td></tr><tr><td>Wärmeausdehnung</td><td>EN ISO 10545-8</td><td>5,5 x 10⁻⁶ mmK⁻¹</td></tr><tr><td>Temperaturwechselbeständigkeit</td><td>EN ISO 10545-9</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Widerstand gegen Haarrisse</td><td>EN ISO 10545-11</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Frostbeständigkeit</td><td>EN ISO 10545-12</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Porenradienmaximum</td><td>DIN 18515-1</td><td>> 0,2 µm</td></tr><tr><td>Mittleres Porenvolumen</td><td>DIN 18515-1</td><td>> 20 mm³ /g</td></tr></table>		Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	< 1,5 %	Biegezugfestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 32 N/mm ²	Bruchlast	EN ISO 10545-4	> 1.666 N	Widerstand gegen Verschleiss	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	PEI 4	Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹	Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	erfüllt	Widerstand gegen Haarrisse	EN ISO 10545-11	erfüllt	Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erfüllt				Porenradienmaximum	DIN 18515-1	> 0,2 µm	Mittleres Porenvolumen	DIN 18515-1	> 20 mm ³ /g
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	< 1,5 %																																	
Biegezugfestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 32 N/mm ²																																	
Bruchlast	EN ISO 10545-4	> 1.666 N																																	
Widerstand gegen Verschleiss	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	PEI 4																																	
Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹																																	
Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	erfüllt																																	
Widerstand gegen Haarrisse	EN ISO 10545-11	erfüllt																																	
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erfüllt																																	
Porenradienmaximum	DIN 18515-1	> 0,2 µm																																	
Mittleres Porenvolumen	DIN 18515-1	> 20 mm ³ /g																																	

Technische Information · Stand: April 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.